- FONDO
- CONVERTIDOR
- ESMALTE

ARADOS PINTURAS ESMALTE

3 FONDO EN1

FICHA TÉCNICA: ESMALTE Y FONDO ANTICORROSIVO 3 EN 1

Recubrimiento de alto desempeño con un acabado final satinado. Está diseñado para simplificar el proceso de pintado de metales ferrosos (hierro y acero) en un solo paso. Este recubrimiento, unifica varios procesos al combinar la adherencia de un fondo, la neutralización del proceso de oxidación y la protección preventiva, sin necesidad de aplicar un tratamiento previo o una limpieza profunda del oxido.

APLICACIÓN

Mezcle bien el producto antes de usarlo. Este producto está diseñado para la protección y preparación de superficies ferrosas que presentan oxidación generalizada que estarán expuestas a ambientes de corrosividad moderada. **Mantenimiento Industrial:** Estructuras metálicas, tuberías externas y tanques. **Uso Doméstico:** Rejas, portones, ventanas y marcos de metal. **Maquinaria:** partes metálicas expuestas. **Superficies:** Hierro negro, acero al carbono y superficies con restos de óxido firmemente adherido.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Pistola

Brocha

Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se debe eliminar el óxido suelto, escamas de laminación y pintura vieja descascarada mediante cepillo de alambre, lija (Norma SSPC-SP1 , SSPC-SP2), no utilizar herramientas mécanicas. La superficie debe estar libre de aceites, grasas y ceras, estos se pueden eliminar utilizando Solventes Alquídico Verona Color. La superficie debe estar completamente seca antes de la aplicación del Fondo 3 en 1. **Importante:** No es necesario eliminar el óxido que está firmemente adherido, ya que el componente "convertidor" requiere de este para reaccionar.Las superficies que hayan sido pintadas con anterioridad deben ser lijadas hasta quitarles la capa de recubrimiento y restos de suciedad para facilitar la adherencia de la nueva capa de esmalte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Semi brillante
Peso por galón	3.9 - 4.4
Secado	Tacto: 20min. Rep: 2 a 3 horas
Dilución	15% - 20% pistola convencional
Rendimiento	43m2 aprox
Viscosidad (25°C)	90- 100 seg (copa Ford #4)
Diluyente	Solvente Alquídico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable. Utilizar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. Evite las inhalaciones prolongadas. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerias. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (HDS) antes de usarlo.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com