PINTURA
IMPERMEABILIZANTE

Verona COLOR PAINTS

MANTO FIBRADO

FICHA TÉCNICA: IMPERMEABILIZANTE VERONA MANTO FIBRADO

Impermeabilizante con refuerzo integrado a base de microfibras sintéticas. Este recubrimiento crea una capa con mayor elásticidad y ultraresistente que se adapta a los movimientos de la construcción, bloqueando el paso del agua de manera definitiva. Este producto sella mejor las grietas.

APLICACIÓN

Losas de concreto (planas o con pendiente), techos de fibrocemento o policarbonato, zonas de detalle y remates críticos, fachadas y muros exteriores, mantenimiento de capas acrílicas viejas. No usar en: Tanques de agua subterráneos, sótanos con humedad ascendente/negativa, ni en losas con agua empozada. Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color y la fibra sintetica.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha

Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Tener en cuenta que la superficie debe contar con su caída y drenaje de agua (evitar superficies donde se empoce el agua). La superficie debe estar estructuralmente sana, limpia, completamente seca, libre de polvo, grasa, aceites, desmoldantes, hongos o capas de impermeabilizantes antiguos mal adheridos. Las grietas mayores a 1 mm deben ser saneadas, selladas previamente con Cemento Plástico Acrilico Verona Color, para ello prepare la grieta ampliandola a 1/4" pulgadas (6 mm) de ancho y 1/4" pulgadas (6 mm) de profundidad, limpie con agua y deje secar completamente. Luego, aplique la masilla elastomerica, deje secar de 4 a 6 horas y aplique una capa final extendiéndola 2 pulgadas (5 cm) a cada lado. Para un acabado liso, retoque con un espátula humedecida en agua dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación. De ser necesario reforzar las grietas puntualmente con una malla de refuerzo. Es contraproducente aplicar este producto sobre mantos asfalticos previos. Para concretos virgenes, se recomienda un sellado previo, para esto diluir al 25% del producto con agua para la primera mano y luego seguir con indicaciones de aplicaciones. Para garantizar su efectividad: Requiere aplicación sin lluvia y en capas adecuadas (no gruesas). No usar sobre mantos previos, metal, PVC, zonas transitables, agua empozada permanente o humedad interna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Mate
Peso por galón	4.8 - 5.10
Sólidos no volátiles	50 ± 2
Secado al tacto	25 minutos
Secado para repintar	2 horas aproximadamente
Dilución	No requiere
Rendimiento	20m2 aprox
Viscosidad (25°C)	115- 120 ku

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com